

## ASLAN TMO

### Die selbstklebende Montagefolie

Die ASLAN TMO eignet sich hervorragend zum Positionieren und Applizieren von Schriften, Symbolen und Logos.

Der 5-mm Karo Druck auf der Silikonseite der Papierabdeckung erleichtert das Zusammenstellen von ein- und mehrfarbigen Texten.

Die Folie ist mehrfach verwendbar.

## Technische Daten

### Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC, hochtransparent	
Foliendicke:	~ 70 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff lösemittel- u. konservierungsmittelfrei	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	satiniertes Silikonpapier, kariert	Flächengewicht: ~ 67 g/ m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903, auf glänzender Folie)	sofort:	~ 0,2 - 0,4 N/cm
	nach 5 Tagen:	~ 0,5 - 1,0 N/cm
	Feuchtigkeit, lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15 °C
	verklebt:	-30 °C bis + 80 °C
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 %
		quer: ~ 130 %

## Verarbeitung

- Verklebung:** Beim Übertragen von feucht zu verklebenden Folien sollte die TMO max. eine Stunde nach der Übertragung verklebt bleiben.  
Zum Übertragen den mit TMO verklebten Schriftzug umkehren und den Silikonkarton in einem Winkel von 180 ° abziehen.
- Lagerfähigkeit:** Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 1 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig.  
Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %.  
Zur Vermeidung von Verformungen empfehlen wir stehende oder hängende Lagerung.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.  
Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Postf./POB 5165 • D-51486 Overath • Oberauel 2 • D-51491 Overath-Untereschbach • Germany  
Tel. +49 (0)2204-708-80 • Fax +49 (0)2204-708-50 • UST-ID-Nr. DE121964163  
E-Mail: [Info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:Info@ASLAN-Schwarz.com) • Internet: [www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

Stand: 05/2005