

Beschreibung

Doppelseitig klebende transparente Polyester-Folie, auch als beidseitig abgedeckte Variante 4040 D erhältlich.

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Glassine-Papier, 90 g/m², weiß, bei 4040 D Abdeckung mit weißem Silikonkarton 135 g/m² und 98 g/m²

Haftklebstoff

beidseitig Polyacrylat, permanent, neutral

Anwendungsbereich

Kaschierfolie für die selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen

Technische Daten

Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,012 mm
Temperaturbeständigkeit	verklebt auf Aluminium, -40°C bis +150°C, keine Veränderung
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	11 N/25mm
Lagerfähigkeit**	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +10°C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muß frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Desweiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollnummer gegeben.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

