

## Exterior Solar Bronze 35

Lichtdurchlässigkeit	34 %
Lichtreflexion nach außen	24 %
Lichtreflexion nach innen	22 %
Blendschutzfaktor	62 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	23 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	37 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	41 %
Abschirmgrad	0.41
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.35
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.78
LSG-Verhältnis	0.96
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	65 %
IR Zurückweisung	88 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	73 %

