

Protekt FlexPro PPF

Zugfestigkeit	22 MPa (3,179 PSI) ASTM D-882
Reißdehnung	315 % ASTM D-882
Klebesystem	acrylbasiert High Tack, ablösbar
Haftablösekraft	1.134 g/cm FTM 01
Dicke der installierten Folie	175 µ
Schutzpapier	75 µ silikonisiertes Polyester
Transportschutz-Deckfolie	25 µ Polyester (PET)

