

Exterior Silver 30

Lichtdurchlässigkeit	29 %
Lichtreflexion nach außen	48 %
Lichtreflexion nach innen	43 %
Blendschutzfaktor	67 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	21 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	51 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	29 %
Abschirmgrad	0.34
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.30
U-Wert	1.01
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.71
LSG-Verhältnis	0.99
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	70 %
IR Zurückweisung	89 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	76 %

