

## Exterior Starlite 8

Lichtdurchlässigkeit	8 %
Lichtreflexion nach außen	61 %
Lichtreflexion nach innen	24 %
Blendschutzfaktor	91 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	5 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	62 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	32 %
Abschirmgrad	0.18
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.16
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.74
LSG-Verhältnis	0.49
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	85 %
IR Zurückweisung	97 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	87 %

