

Black Pearl **NC 55**

Lichtdurchlässigkeit	52 %
Lichtreflexion	7 %
Blendschutzfaktor	41 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	29 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	65 %
Abschirmgrad	0.57
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.50
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	50 %
IR Zurückweisung	87 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	60 %

