

Silver 30

Lichtdurchlässigkeit	30 %
Lichtreflexion nach außen	42 %
Lichtreflexion nach innen	42 %
Blendschutzfaktor	67 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	21 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	36 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	43 %
Abschirmgrad	0.37
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.33
U-Wert	0.91
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.62
LSG-Verhältnis	0.91
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	68 %
IR Zurückweisung	89 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	72 %

