

JT 7500 WG-PB 40

PRODUKTBESCHREIBUNG

Selbstklebende, perforierte Fensterfolie für den Digitaldruck.

Obermaterial: 180 µ stark, weiß glänzende, polymer kalandrierte Vinylfolie, 1,6 mm große Perforierung, 40% offener Fläche

Klebstoff: Lösemittelbasis semi-permanent schwarz

Trägermaterial: Beschichtetes Abdeckpapier 105 g/qm, perforiert und laminiert mit OPP film 30 g/qm

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Für kurz- bis mittelfristige Werbeanwendungen im Innen- und Außenbereich, auf flachen Fenstern von Gebäuden und Fahrzeuge.

VERARBEITUNG

Die JT 7500 WG-PB ist besonders für UV-härtende Tinten geeignet, eignet sich aber auch zur Verarbeitung mit lösemittelbasierenden, Eco-Solvent-, oder Latex-trocknenden Tinten.

Um den bestmöglichen Schutz und die längste Haltbarkeit zu erreichen, empfehlen wir die JT 7500 WG-PB 40 mit den Laminaten LUV 7036 oder LF 10500 zu laminieren.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckeinstellungen verwendet werden. Die Profile können über unsere Fillialen oder Händlerbezogen werden oder unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.mactacgraphics.eu. Weitere Informationen zum Druck und den Laminaten erhalten Sie im Technischen Informationsblatt 4.1 "Leitlinien zur Handhabung, Verarbeitung und Verklebung von Mactac Digital-Medien."

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für die Verklebung geeignet sind, testen Sie die empfohlene Materialkombination unter den tatsächlichen Verklebungs- und Endnutzungsbedingungen, bevor Sie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von + 15 bis + 25 °C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte Testmethode

Dicke		
Obermaterial	180 µm	ISO 534
Klebkraftwerte , 23°C (N/25 mm)		
Anfangshaftung auf Glas	5.5	FTM9
Klebekraft nach 24 Stunden auf Glas	3	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (48 Stunden bei 70°C auf Aluminium)	Max. 0.2 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)	+ 10°C	
Temperaturbereich für die Nutzung (°C)	- 15°C bis + 60°C	
Zertifizierungen		
Feuer-Zertifizierung	B-s2, d0	EN13501-1

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteuropäische Klimazone 1

Unverarbeitet	2 Jahre	ISO 4892-2
Bedruckt und laminiert*	Bis 3 Jahre	ISO 4892-2

*Weitere Informationen finden Sie im Technischen Informationsblatt 7.5: "Haltbarkeit von MACTac Druckmedien in Kombination mit Laminaten im Außenbereich".

Hinweis: Wird das mit Inkjet bedruckte Material durch ein Laminat geschützt, verzögert dies das normale Verblässen der Farben. Dieser Prozess ist abhängig von der Qualität der Inkjet-Farben, der Ausrichtung des bedruckten Materials, dem UV-Einfallswinkel und dem genauen geografischen Standort.

Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für horizontal und nach Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website www.mactacgraphics.eu.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

