

Black Pearl **NC 10**

Lichtdurchlässigkeit	12 %
Lichtreflexion	5 %
Blendschutzfaktor	87 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	13 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	5 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	82 %
Abschirmgrad	0.45
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.38
U-Wert	1.05
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	61 %
IR Zurückweisung	87 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	60 %

