

MonsterTack Matt ASLAN DFP 04

Matte Digitaldruckfolie mit extremem Halt auf besonders schwierigen Untergründen

Die matte Variante unserer extrem stark klebenden Digitaldruckfolie MonsterTackASLAN DFP 05 und mit bis zu 34 N Klebkraft geeignet für die herausforderndsten Verklebungen. Einsatzgebiete sind überall dort, wo schwierige Konditionen herrschen und störende Reflexionen vermieden werden sollen: Auf Bau-, Land- und Industriemaschinen, die hoher mechanischer Belastung ausgesetzt sind, auf niederenergetischen Untergründen, ABS-Kunststoffen sowie auf Campingwagen und Wohnmobilen.

Die Digitaldruckfolie ist mit allen gängigen Verfahren bedruckbar und bereits bei Temperaturen ab -10°C zu verarbeiten. Trotz besonders hoher Klebkraft lässt sich die Digitaldruckfolie mit besonderer Klebstoffrezeptur von niederenergetischen Oberflächen sowie von Stahl rückstandsfrei ablösen, ohne einen Film oder Kleberrückstände zu hinterlassen.

Für eine erheblich verlängerte Lebensdauer Ihrer Drucke empfehlen wir unsere Lamine PremiumProtect ASLAN SL 17 und PremiumProtect Matt ASLAN SL 18. Diese sind ideal auf die MonsterTack Matt ASLAN DFP 04 abgestimmt und bieten Schutz vor UV-Strahlen, Witterung und mechanischem Verschleiß.

Für weitere Informationen oder Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie gerne mit unserer technischen Beratung:
+49 2204 70880

Materialaufbau

Folie:	PVC (polymer weichgemacht)	
Foliendicke:	~ 70 μm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 50 g/m ²
Abdeckung:	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTM D903):	Sofort:	~ 18 N/25mm (Stahl) ~ 12 N/25mm (PE) ~ 10 N/25mm (PP) ~ 28 N/25mm (PMMA)
	Nach 72 Stunden:	~ 34 N/25mm (Stahl) ~ 30 N/25mm (PE) ~ 28 N/25mm (PP) ~ 32 N/25mm (PMMA)
Dimensionsstabilität:	Verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70°C (25 x 25 cm)	max. -0,5 %
Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
Lichtbeständigkeit:	DIN 53 388	Lichteichtheitsstufe 7- 8 der Woll-Skala
Temperaturbereich:	Während des Verklebens:	ab -10°C^*
	Verklebt:	-30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
Haltbarkeit:	Bis zu 7 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima	

MonsterTack Matt ASLAN DFP 04

Verarbeitung

Bedruckbarkeit:

Das Material kann mit allen gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten sowie mit Siebdruckfarben bedruckt werden. Bei unzureichender Trocknung der Druckfarben wird die Folie durchweicht und der Klebstoff negativ beeinflusst.

Verklebung:

Die Folie ist trocken verklebbar.

Zum Verkleben von Schriften und geplotteten Motiven empfehlen wir unser ASLAN Application Tape SuperTackTape ASLAN TF 200. Empfohlen wird, das Übertragungstape mit besonders starker Klebkraft 20 Minuten (eher etwas zu lang als zu kurz) auf dem Plott zu belassen und vor Übertragung nochmal kurz anzurakeln. Anschließend kann die Übertragung vorgenommen werden. Idealerweise wird zur Übertragung die Folie samt Übertragungstape auf die Tapeseite gelegt und rückseitig vom Liner her abgezogen. Die Versalhöhe von Schriftzügen sollte mindestens 30 mm betragen.

Bedingt durch starke Unterschiede der Haftuntergründe sind Probeverklebungen zu empfehlen.

*Bei Verklebungen unter 0°C kann es sein, dass die angegebene Endklebekraft nicht vollständig erreicht wird. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Untergrund trocken und keine kondensierte Feuchtigkeit auf der zu verklebenden Fläche vorhanden ist.

Wenn die Folie für Plot-Beschriftungen verwendet wird, muss das Entgittern unmittelbar nach dem Schneiden erfolgen, um zu verhindern, dass sich der Kleber an der Schnittlinie 'schließt'.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie bis zu 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand 11|2025

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.