Innenfolien

Nova 70

Lichtdurchlässigkeit	68 %
Lichtreflexion nach außen	21 %
Lichtreflexion nach innen	21 %
Blendschutzfaktor	24 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	46 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	26 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	28 %
Abschirmgrad	0.62
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.54
U-Wert	0.95
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.69
LSG-Verhältnis	1.26
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	46 %
IR Zurückweisung	78 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	59 %

