

Black Pearl **NR 55**

Lichtdurchlässigkeit	56 %
Lichtreflexion	6 %
Blendschutzfaktor	37 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	65 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	29 %
Abschirmgrad	0.85
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.74
U-Wert	1.03
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	27 %
IR Zurückweisung	26 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	21 %

