

## Amber 81

Lichtdurchlässigkeit	56 %
Lichtreflexion nach außen	7 %
Lichtreflexion nach innen	7 %
Blendschutzfaktor	38 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	63 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	7 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	30 %
Abschirmgrad	0.83
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.72
U-Wert	1.03
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.87
LSG-Verhältnis	0.77
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	28 %
IR Zurückweisung	25 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	20 %

