

Black Pearl **NR 35**

Lichtdurchlässigkeit	37 %
Lichtreflexion	5 %
Blendschutzfaktor	59 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	58 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	37 %
Abschirmgrad	0.79
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.69
U-Wert	1.03
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	31 %
IR Zurückweisung	26 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	20 %

