

Silver 20

Lichtdurchlässigkeit	19 %
Lichtreflexion nach außen	55 %
Lichtreflexion nach innen	56 %
Blendschutzfaktor	79 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	13 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	45 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	42 %
Abschirmgrad	0.28
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.24
U-Wert	0.88
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.58
LSG-Verhältnis	0.78
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	76 %
IR Zurückweisung	94 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	78 %

