

WW 200

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kalandriertes, selbstklebendes Druckmaterial mit einem repositionierbaren und ablösbaren Klebstoff für architektonische Anwendungen in Innenbereichen.

Obermaterial: 150 µm starkes, weiß mattes, halbsteifes, kalandriertes PVC

Klebstoff: Transparenter Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, repositionierbar und ablösbar

Trägermaterial: PE beschichtet 135 g/qm

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Kurzfristige architektonische Verklebungen im Innenbereich auf glatten, ebenen Oberflächen.

Mit dem speziellen, ultra-ablösbaren Klebstoff können Sie Grafiken aufbringen, repositionieren und wieder entfernen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu zu verkleben (zur Lagerung Trägermaterial verwenden).

VERARBEITUNG

Speziell entwickelt für Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV- Inkjetdruck auf Großformatdruckern.

WW 200 sollte nicht laminiert werden.

Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile bzw. Druckereinstellungen verwendet werden.

Die Profile können über unsere Niederlassungen oder Händler bezogen oder unter www.mactacgraphics.eu heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zum Drucken, Verkleben und Ablösen erhalten Sie im Technischen Bulletin 4.3 "Leitlinien zur Oberflächenvorbereitung, Bearbeitung und Verklebung der Mactac WW Serie".

Um sicherzustellen, dass alle Materialien für die Verklebung geeignet sind, sollten Sie die empfohlene Materialkombination unter den tatsächlichen Verklebungs- und Anwendungsbedingungen testen, bevor Sie in die Produktion gehen.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre bei Temperaturen von 15 bis 25° C und ± 50 % relativer Luftfeuchtigkeit (in Originalverpackung).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Durchschnittswerte Testmethode

Dicke		
Folie (mikron)	150 µm	ISO 534
Klebkraftwerte, 23 °C (N/25 mm)		
Schälfestigkeit auf Edelstahl		
Anfangshaftung	4.4	FTM9
nach 24 Stunden	6	FTM1
Dimensionsstabilität		
Schrumpf (48 Stunden bei 70°C auf Aluminium)	Max. 0.5 mm	FTM14
Temperaturbereiche		
Mindestverklebetemperatur (°C)	+ 10°C	
Temperaturbereich für die Nutzung (°C)	- 5°C zu + 70°C	
Zertifizierung		
Brandschutzklassifizierung	Selbstverlöschend	

ERWARTETE HALTBARKEIT

Mitteuropäische Klimazone 1

Unbedruckt (im Innenbereich)	1 Jahr	ISO 4892-2
------------------------------	--------	------------

Hinweis: Ist die Folie extremen Temperaturen bzw. besonders starker UV-Strahlung ausgesetzt und/oder herrschen Bedingungen wie etwa in Südeuropa und in tropischen, subtropischen oder Wüstenregionen, altert sie schneller. Dasselbe gilt für Bereiche mit starker Luftverschmutzung, in großer Höhe sowie für in Richtung Süden verklebte Folien. Für horizontal verklebte Materialien wird keine Haltbarkeitsgarantie gegeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND GEWÄHRLEISTUNG

Weitere Informationen zur Haltbarkeit und Beanspruchung finden Sie im "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" auf der Website www.mactacgraphics.eu.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.