

Exterior CH 8

Lichtdurchlässigkeit	8 %
Lichtreflexion nach außen	4 %
Lichtreflexion nach innen	4 %
Blendschutzfaktor	91 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	47 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	48 %
Abschirmgrad	0.71
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.62
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.85
LSG-Verhältnis	0.13
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	39 %
IR Zurückweisung	29 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	22 %

