

Black Pearl **NC 75**

Lichtdurchlässigkeit	72 %
Lichtreflexion	8 %
Blendschutzfaktor	19 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	35 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	59 %
Abschirmgrad	0.61
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.53
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	47 %
IR Zurückweisung	87 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	60 %

