

Protekt PPF

Zugfestigkeit	41.0 MPa (5,950 PSI) ASTM D-412
Reißdehnung	458 % ASTM D-412
Klebesystem	acrylbasiert High Tack, ablösbar
Haftablösekraft	946 - 1303 g / cm PSTC 101
Schutzpapier	50 µm silikonisiertes Polyester

