

Black Pearl **NC 20**

Lichtdurchlässigkeit	21 %
Lichtreflexion	6 %
Blendschutzfaktor	76 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	18 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	5 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	77 %
Abschirmgrad	0.49
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.43
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	57 %
IR Zurückweisung	87 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	60 %

