

# PremiumBlackboard ASLAN BB 910

## Die hochwertige schwarze Tafelfolie zur Beschriftung mit Flüssigkreide und Schulkreide

Die PremiumBlackboard ASLAN BB 910 kann mit Schulkreide und Flüssigkreide beschriftet werden, ohne dass beim Entfernen der Schrift Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben. Damit ist die selbstklebende Folie hervorragend geeignet für wechselnde Beschriftungen in der Gastronomie, in Schulungs- und Seminarräumen, Büros oder im privaten Haushalt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204 70880**

### Materialaufbau

Folie:	PVC-Folie, polymer	
Foliendicke:	~ 130 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 72 Stunden:	~ 5 N/25 mm ~ 12 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,45 %
Chemische Beständigkeit:	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milde Säuren und Laugen.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C -30 °C bis +80 °C
Brennbarkeit:	Schwer entflammbar nach deutscher Flammenschutznorm DIN 4102 / B1	
Haltbarkeit:	Bis zu 5 Jahre im Außenbereich bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
fon +49 2204 70880 · fax +49 2204 70850  
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# PremiumBlackboard ASLAN BB 910

## Verarbeitung

<b>Verklebung:</b>	Die Folie kann trocken oder nass verklebt werden. Eine eventuelle Weißfärbung des Klebers bei Nassverklebung verliert sich je nach Witterungsverhältnis innerhalb weniger Tage. Zur Nassverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10. Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und Öl sein.
<b>Bedruckbarkeit:</b>	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten bedruckt werden.
<b>Reinigung:</b>	<p>Beschriftungen mit Schulkreide und Flüssigkreide sind mit einem feuchten Tuch leicht abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen.</p> <p>Bei versehentlicher Verwendung nicht wasserlöslicher Stifte kann die Folie mit Alkohol rückstandsfrei gereinigt werden.</p>
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

## Stand 9|2019

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
fon +49 2204 70880 · fax +49 2204 70850  
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN