

## Black Pearl **NR 20**

Lichtdurchlässigkeit	19 %
Lichtreflexion	5 %
Blendschutzfaktor	79 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	48 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie	6 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	47 %
Abschirmgrad	0.72
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.62
U-Wert	1.03
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	38 %
IR Zurückweisung	26 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	21 %

