

## Exterior Solar Grey 20

Lichtdurchlässigkeit	20 %
Lichtreflexion nach außen	31 %
Lichtreflexion nach innen	27 %
Blendschutzfaktor	78 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	17 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	30 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	53 %
Abschirmgrad	0.39
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.34
U-Wert	1.02
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.84
LSG-Verhältnis	0.59
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	67 %
IR Zurückweisung	84 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	68 %

